

Plastická ocel – HFE (Plastic Metal)



PROFIL PRODUKTU

Plastická ocel HFE je dvousložkový tmel, ocelově šedé barvy na opravu kovových částí strojů a zařízení z oceli a litiny a nerez. Produkt má velmi jemnou strukturu a vysokou teplotní odolnost. Lze jej použít na opravy armatur a jejich prasklin. Plastická ocel HFE je epoxidová kompozice vyznačující se vysokou pevností a vynikající brousitelností. Opravuje a nahrazuje chybějící části litinových a ocelových výrobků s možností následné povrchové úpravy (tryskání, frézování, broušení, vrtání a pod.). Má velmi jemnou strukturu, kterou lze využít ke konečné povrchové úpravě a to tak, že před vytvrzením uhladíme tmel do potřebných rozměrů a necháme vytvrdit. Používá se na opravy prasklin armatur a potrubí, prasklých nádrží, přírub, náhrada stržených, závitů a vymezení vůle. Tmelený spoj po vytvrzení nekoroduje a je vhodný pro použití jako podklad pro komaxitování při teplotách do 220°C. Spojuje všechny běžné typy materiálů (ocel, hliník, beton, sklo, měď i keramické materiály). Základem správného lepení je řádně očištěný, zdrsňený, odmaštěný (HORTEX Čistící sprej) spoj.

APLIKACE PRODUKTU

- Před použitím tmelu je třeba plochu dílce očistit (případně odmastit HORTEX Čistící sprej), rezavé místa obrousit smirkovým papírem. Pro snadné nanášení doporučujeme, aby teplota tmelu při aplikaci neklesala pod 20°C. Při nižších teplotách dochází k zhoustnutí (v zimních měsících je možné tmel zahřívat nepřímým ohřevem - např. teplou vodou). Před použitím promícháme složku A a složku B v plastovém obalu.
- Smícháme v předepsaném objemovém poměru obě složky. Pokud najednou nespotřebujeme celé množství, dávkujeme pryskyřici a tvrdidlo v poměrných objemových částech 2 : 1 (2 díly složky „A“ + 1 díl složky „B“).
- Po přidání tvrdidla celou kompozici dobře promícháme alespoň 2 - 3 minuty.

- Dobře promíchané složky aplikujeme zvoleným způsobem. Nanesená plastická ocel HZ se vytvrzuje při 23°C po 2 hodinách. Konečná tvrdost po 4 hodinách.
- Znečištěné nástroje umýt v acetonu.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Základ:	epoxid s kovovým plnidlem
Skupenství (při 20°C):	pasta
Barva:	tmavě šedá
Zápach (vůně):	typický
Balení:	PVC nádoba
Obsah balení:	1,0 kg
Doba zpracování (při 23°C):	15 -20 minut
Poměr míšení (objemově):	2 : 1 (2 díly složka „A“ a 1 díl složka „B“)
Specifická hmotnost:	1,41 g/cm ³
Manipulační pevnost po:	2 hodinách
Konečné vytvrzení (při 23°C) po:	4 hodinách
Smršitelnost:	neměřitelná (0,03 %)
Pevnost ve smyku:	20 MPa
Pevnost v tlaku:	95 MPa
Pevnost v ohybu:	min. 45 Mpa
Tvrdost (Shore):	78 D
Rázová houževnatost:	min. 15 kJ/m ²
Teplotní odolnost:	-35°C do +220°C * -31°F do +428°F

TRVALE ODOLÁVÁ

vodě, saponátům, oleji, naftě, benzínu zředěným minerálními kyselinám (chlorovodíková 10%, dusičná 10%, sírová 30%) a alkalickým roztokům (hydroxid sodný 40 %, amoniak 10%)

NEODOLÁVÁ

organickým kyselinám (octová 5%, mléčná 10 %) a je narušována organickými rozpouštědly (etanol, xylen), acetonem

POZNATKY Z PRAXE

- Výrobek je určen pro použití při 23°C. Snížená teplota při aplikaci 5 - 10°C zpomaluje proces vytvrzování a tmel se jeví jako hustší. Proto doporučujeme výrobky skladovat při teplotě 23°C a do provozů rozdělovat až při samotných opravách.
- Všechny epoxidové kompozice mají záruku 24 měsíců. pokud jsou skladovány v původních uzavřených obalech. Vlivem skladování může dojít k vytěsnění tekutých složek. Proto před použitím složky A i B promíchejte v původním plastovém obalu.
- Při dávkování není nutné jednotlivé složky vážit. Dle potřeby dávkujeme objemově 2 díly složky A a 1 díl složky B.
- Samotná povrchová úprava tmelené nebo lepené části může být ve dvou provedeních:
- po nanesení tmelu a vytvrzení zabrousíme
- po nanesení na opravované místo necháme tmel „zavadnout“ a posléze uhladíme pomocí mokré

Plastická ocel – HFE (Plastic Metal)

špachtle nebo jiného nástroje. Po vytvrzení již nebrousíme a získáme tím dokonale hladký povrch v odstínu barvy plastické oceli.

5. Při tmelení rozsáhlých nerovností a zejména hlubokých otvorů musíme tmelit po vrstvách a jednotlivé vrstvy umačkáme vhodným nástrojem.

6. Při opravách mikroporozity a malých závad doporučuje, tam kde je to možné, tyto otvory zvětšit a posléze zatmelit. Větší otvory zaručují dokonalé ukotvení tmelu a tím dosažení zaručené pevnosti.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu při teplotě 20°C v originálních obalech. Záruční doba - 24 měsíců v originálních obalech.

$$*(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti HORTEX v České republice. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě průmyslového vlastnictví České republiky.

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při zpracování produktů jsou fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech (ES) www.hortex.cz dodržovány.

