

## Plastická ocel – HME (Plastic Metal)



### PROFIL PRODUKTU

Plastická ocel HME je dvousložkový tmel velmi rychle se vytvrzující (po 45 minutách mechanicky opracovatelná). Vysoce pevnostní tekutý kov má jednoduché použití jako univerzální typ na opravu kovových výrobků a zařízení. Jemná struktura, velmi dobrá brousitelnost. Pro rychlé opravy tmelením a lepením ne netěsněm potrubí. Vyrábí se v provedení šedá litina a ocel. Rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách. Mísící poměr 1:1. Lze aplikovat i na opravu kovových částí strojů a zařízení z oceli, litiny, bronzu, hliníku a nerez. Lze jej použít na opravy armatur a jejich prasklin, poškozených přírub, prasklé radiátory, bloky motorů, trubky a armatury, chladiče a nádrže, nebo i děravé (prorezavělé) kovové nádoby jako jsou olejové a benzínové vany. Plastická ocel HME je epoxidová kompozice vyznačující se vysokou pevností a vynikající brousitelností. Opravuje a nahrazuje chybějící části litinových a ocelových výrobků s možností následné povrchové úpravy (tryskání, frézování, broušení, vrtání a pod.) Tmelený spoj po vytvrzení nekoroduje. Spojuje všechny běžné typy materiálů (ocel, hliník, beton, sklo, měď i keramické materiály). Základem správného lepení je řádně očištěný, zdrsňený, odmaštěný (HORTEX Čistící sprej) spoj.

### APLIKACE PRODUKTU

1. Před použitím tmelu je třeba plochu dílce očistit (případně odmastit HORTEX Čistící sprej), rezavé místa obrousit smirkovým papírem. Pro snadné nanášení doporučujeme, aby teplota tmelu při aplikaci neklesala pod 20°C. Při nižších teplotách dochází k zhoustnutí (v zimních měsících je možné tmel zahřívat nepřímým ohřevem - např. teplou vodou). Před použitím promícháme složku A a složku B v plastovém obalu.
2. Smícháme v předepsaném objemovém poměru obě složky. Pokud najednou nespotřebujeme celé množství, dávkujeme pryskyřici a tvrdidlo v poměrných objemových částech 1 : 1 (1 díly složky „A“ + 1 díl složky „B“).
3. Po přidání tvrdidla celou kompozici dobře

R

promícháme alespoň 2 - 3 minuty.

4. Dobře promíchané složky aplikujeme zvoleným způsobem. Nanesená plastická ocel HZ se vytvrzuje při 23°C po 2 hodinách. Konečná tvrdost po 4 hodinách.
5. Znečištěné nástroje umýt v acetonu.

### INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Základ:	epoxid s kovovým plnidlem
Skupenství (při 20°C):	pasta
Barva:	různé druhy (ocel, litina)
Zápach (vůně):	typický
Balení:	PVC nádoba
Obsah balení:	1,0 kg
Doba zpracování (při 23°C):	3 - 5 minut
Poměr míšení (objemově):	1 : 1 (1 díly složka „A“ a 1 díl složka „B“)
Specifická hmotnost:	1,85 g/cm <sup>3</sup>
Manipulační pevnost po:	30 minut
Konečné vytvrzení (při 23°C) po:	45 minut
Smršitelnost:	neměřitelná (0,01 %)
Pevnost ve smyku:	15 MPa
Pevnost v tlaku:	65 MPa
Pevnost v ohybu:	min. 35 Mpa
Tvrdost (Shore):	84 D
Rázová houževnatost:	min. 10 kJ/m <sup>2</sup>
Teplotní odolnost:	-35°C do +200°C * -31°F do +392°F

### TRVALE ODOLÁVÁ

vodě, saponátům, oleji, naftě, benzínu zředěným minerálními kyselinám (chlorovodíková 10%, dusičná 10%, sírová 30%) a alkalickým roztokům (hydroxid sodný 40 %, amoniak 10%)

### NEODOLÁVÁ

organickým kyselinám (octová 5%, mléčná 10 %) a je narušována organickými rozpouštědly (etanol, xylen), acetonem

### POZNATKY Z PRAXE

1. Výrobek je určen pro použití při 23°C. Snížená teplota při aplikaci 5 - 10°C zpomaluje proces vytvrzování a tmel se jeví jako hustší. Proto doporučujeme výrobky skladovat při teplotě 23°C a do provozů rozdělovat až při samotných opravách.
2. Všechny epoxidové kompozice mají záruku 24 měsíců. pokud jsou skladovány v původních uzavřených obalech. Vlivem skladování může dojít k vytěsnění tekutých složek. Proto před použitím složky A i B promíchejte v původním plastovém obalu.
3. Při dávkování není nutné jednotlivé složky vážit. Dle potřeby dávkujeme objemově 1 díl složky A a 1 díl složky B.
4. Samotná povrchová úprava tmelené nebo lepené části může být ve dvou provedeních:
  - po nanesení tmelu a vytvrzení zabrousíme
  - po nanesení na opravované místo necháme tmel

**Plastická ocel – HME (Plastic Metal)**

„zavadnout“ a posléze uhladíme pomocí mokré špachtle nebo jiného nástroje. Po vytvrzení již nebrousíme a získáme tím dokonale hladký povrch v odstínu barvy plastické oceli.

5. Při tmelení rozsáhlých nerovností a zejména hlubokých otvorů musíme tmelit po vrstvách a jednotlivé vrstvy umačkáme vhodným nástrojem.

6. Při opravách mikroporozity a malých závad doporučuje, tam kde je to možné, tyto otvory zvětšit a posléze zatmelit. Větší otvory zaručují dokonalé ukotvení tmelu a tím dosažení zaručené pevnosti.

**SKLADOVÁNÍ**

Skladujte v suchu při teplotě 20°C v originálních obalech. Záruční doba - 24 měsíců v originálních obalech.

$$*(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

**OCHRANNÁ ZNÁMKA**

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti HORTEX v České republice. © značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě průmyslového vlastnictví České republiky.

**UPOZORNĚNÍ**

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

Při zpracování produktů jsou fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech (ES) [www.hortex.cz](http://www.hortex.cz) dodržovány.

®  
X  
E  
T  
R  
O  
H  
I  
Y  
G  
O  
L  
O  
N  
C  
H  
N  
O  
L  
O  
G  
Y